



Beschrijving van het product

Touch Sanimur is een hoogkwalitatieve muurverf, gebaseerd op 100% pure acrylaatharsen. Sanimur wordt gebruikt voor natte ruimtes, buitentoepassingen en muren die veel schade kunnen ondervinden.

Dit maakt **Touch Sanimur** de goede keuze als muurverf in een steeds agressiever milieu en aangepast aan het specifieke Belgische weersklimaat met snel opeenvolgende uitersten qua temperatuur en vochtigheid.

Touch Sanimur kan ingekleurd worden via het Touch kleurenmengsysteem of met een redelijke precisie met een ander mengsysteem, aanwezig in de shop.

Eigenschappen

- Zeer goede weerstand aan schimmelende weersinvloeden, temperatuursveranderingen en vochtigheid
- Zeer lage wateropname
- Goede waterdampdoorlaatbaarheid
- Lage filmspanning (weerstand tegen onthechting)
- Weerstand tegen schimmels en algenvorming
- Goede weerstand tegen detergents
- Zeer afwasbaar, schrobklasse 1
- Sterk dekkend en makkelijk schilderbaar met rol en borstel, geschikt voor watergedragen muurverf.

Kleuren

Wit en kleuren via de kleurendispenser voor gebouwenverven

Hars

100% zuivere acrylaatdispersie

Glans

Satijn: 11 (± 2%)

Vaste stof gehalte

- 46 (± 2) % in volume
- 60 (± 2) % in gewicht

VOC

< 30 g/L

Afwasbaarheid

Schrobklasse 1: excellent (DIN 13300)

Droogtijden

- Stofdroog: 30 min
- Droog: 2 u
- Complete filmvorming: 12 u

Oplosmiddel

Watergedragen

Toepassingen

Specifieker maakt het deze verf uitzonderlijk geschikt voor badkamer en keukentoeepassingen.

Rendement

10 m²/L

Gebruikswijze

Aanbrengen: met rol, borstel of pistool.

Afdunnen: in de eerste laag op nieuwe ondergronden leidingwater (5-10 %) gebruiken

Reinigen: met leidingwater

Om tussenlaaghechtingsproblemen (bvb. vervuiling) te voorkomen, raden wij aan de volgende dispersielaag binnen de 5 dagen aan te brengen.

Verdunner: leidingwater

Rol 5 à 10%

Borstel 5 à 10%

Spuit 0 à 5%

Touch Sanimur kan dan steeds met een tweede zelfde Sanimur-laag worden afgewerkt om op deze manier een mooi egaal dekkende gekleurde afwerking te bekomen.



	Minimum	Maximum
10°C	6 uur	7 dagen
20°C	4 uur	5 dagen
30°C	3 uur	4 dagen

Materiaal reiniging

Met water

Verwerkingstemperatuur

< 8°C

Luchtvochtigheid

< = 85%

Houdbaarheid

Minimum 1,5 jaar in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats

Veiligheid

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

Disclaimer

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website www.touchbylibert.be